


# スーパーフィットシートの無地標準寸法と特性

## ■無地標準サイズ



幅 \ 長さ	250mm幅	330mm幅	500mm幅	750mm幅	1000mm幅
10m巻ロール	○	○	○	○	○
平板500mm	○	○			
平板750mm	○	○			

## ■物質特性

項目	単位	数値	測定方法
引張強さ	kgf/cm <sup>2</sup>	縦 481 横 457	JIS K-6734
柔軟温度	℃	59	
衝撃強さ (落球式)	cm H0%	60 使用鉄球100g	
加熱伸縮性	%	縦 -3.7 横 0.7	
[防災2級]		残炎時間 3.6秒 残じん時間 3.6秒 炭化長 6.5cm	JIS A-1322 試験体の熱処理はB法 加熱時間2分

上記数値は測定値であり保証値ではありません。